

SEAL-X XP

SPACKELBAR AKTIV POLYMER-TÄTMASSA

BESKRIVNING

SEAL-X XP är en spackelbar kitt-liknande tätmassa, som är avsedd för olika ytor och avslutningsarbete med Ultraseal XP och andra aktiva vattentäta membran från CETCO. Den innehåller hydrofila polymerer enligt XP-teknologin. SEAL-X XP sväller vid vattenkontakt och bildar en vattentät spärren även i högsaltiga vattenvillkor. Med konsistens liknande tjock fett, är SEAL-X XP lätt att anbringa och fäster vid de flesta byggnads-material.

ANVÄNDNING

SEAL-X XP vattentät smetmassa är avsedd för följande användningar:

- Hålkälmateriale vid våg- och lodräta övergångar i invändiga hörn
- Tätningsmaterial omkring mekaniska och struktur-genomföringar
- Tätningsmaterial vid avslutningar av vattentäta membran under mark.
- Material för beredning av underlag för små fel på betongytor, före installation av ett vattentät membran.

SEAL-X XP är designad för användning på murverk, betong och de flesta metallytor. Använd ej SEAL-X XP vid system för formning med polystyren/cellplast (EPS). Använd endast där ordentlig inneslutning kan garanteras. Återfyllda massor skall kompaktas till minimum 85% av Modifierad Proctor Täthet. SEAL-X XP är inte en tätningsmassa till expansionsfogar.

INSTALLATION

Alla ytor som skall behandlas med SEAL-X XP skall vara torra och fria från stoft, smuts, fett, rost, olja, härdningsmedel eller andra föroreningar. SEAL-X XP kan anbringas på ytor av betong strax efter att formarna avlägsnats. Finhårig borste eller liknande texturyta garanterar bästa vidhäftning och minimerar spillet. Anbringas strax före installationen av det vattentäta membranet. SEAL-X XP skall ej lämnas blottad för längre tid innan gjutning av betong eller återfyllnad.

SEAL-X XP skall anbringas med minimum tjocklek på 6 mm, om inget annat anges i detaljerade informationer eller av tillverkaren. SEAL-X XP skall anbringas när omgivningens och yttemperaturer är -4°C eller högre.

Runt genomföringar skall hålkäl vara minimum 19 mm tjock och löpa oavbrutet omkring genomföringen. Massan skall täcka allt blottat underlag fullständigt och överlappa det vattentäta membranet.

OBS! Produktens åtgång beror på byggplatsvillkor och installationsteknik.

FÖRPACKNING

SEAL-X XP finns tillgänglig i 25 kg hinkar. Lagras före användning vid temperaturer över 15°C .

LAGRING OCH RENGÖRING

Se Säkerhetsdatablad för ytterligare transportinformationer. Hinkar skall alltid hållas tätförslutade, när de inte används. Lagras vid temperaturer mellan 16°C och 27°C på torrt ställe fritt från hetta och lågor. Rengör verktyg med våt duk.

SÄKERET

Skyddskläder och ögonskydd bör användas vid applicering. Undvik kontakt med ögon och hud, i synnerhet öppna sår. Vid kontakt med ögon spola genast rikligt. Skall ej förtäras. Se Säkerhetsdatablad för andra varningar och upplysningar om produktsäkerhet.